



**ro**  
Romeral

**ga**  
Galeras

**ma**  
Machín

**cu**  
Cumbal

**to**  
Totumo

**be**  
Bentonita




### Ficha Técnica

ío - Referencia Romeral - Malla 100

<a href="http://www.asuagrosas.com">www.asuagrosas.com</a>	(+57)1 746 2629 / 1254
Calle 98 No. 70 - 91, Of. 713. Bogotá, CO	

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fórmula: <b>S</b>	Sinónimos: <b>Flor de Azufre</b>	Pureza: <b>99.98 % Mínimo</b>	
Humedad: <b>0.30%</b>	Materia Orgánica: <b>0.030 Máximo</b>	Cenizas: <b>0.01</b>	Hierro(Mg/Kg): <b>10 Máximo</b>

### CARACTERÍSTICAS

Origen	————	Petroquímico, proveedor ECOPEPETROL - Colombia
Solubilidad	————	Insoluble en el agua. Soluble en bisulfuro de carbono, tetracloruro de carbono, benceno, ligeramente soluble en alcohol etílico y éter etílico.
Usos	————	Industrial en general, agrícola y pecuario, puede ser utilizado principalmente como insumo para mezclas en sales mineralizadas, es un insumo agrícola como corrector de PH de suelos, mezclas físicas y químicas formuladas y fertilizante.

### GRANULOMETRÍA

Producto solido molido pasante en malla 100, retiene máximo 2%, análisis por tamizado y secado vía húmeda - Norma Técnica NTC 577.